

POLYFORT CHAPISCO PVA 35 é um adesivo base PVA concentrado para argamassa e chapisco lançado (convencional), projetado e rolado em alvenaria, concreto, isopor (EPS), reparos, revestimentos e regularização de pisos de concreto tanto para áreas *internas como *externas. Rende 5 vezes mais se comparado aos similares do mercado, oferecendo excelente aderência em chapiscos, rebocos e argamassas em diversos substratos. De fácil aplicação, tem melhor plasticidade, auxiliando na redução de retração e permeabilidade das argamassas.

MODO DE USO:

A superfície deve estar limpa, livre de impurezas, áspera e isenta de partículas soltas, pinturas, desmoldantes e outros fatores que prejudicam a aderência, devendo ser umedecido, mas não saturado. POLYFORT CHAPISCO PVA 35 (NOVA FÓRMULA) deve ser diluído em água de amassamento de acordo com o serviço e traço utilizado.

Argamassa com traço 1:3 (cimento: areia média/grossa) em volume e relação de água/cimento ($a/c=0,69$) utilizando o POLYFORT CHAPISCO PVA 35 (NOVA FÓRMULA) diluído em água na proporção até 1:5 (POLYFORT CHAPISCO PVA 35 (NOVA FÓRMULA): ÁGUA em volume). Lançar a argamassa de chapisco com colher de pedreiro em camadas sucessivas de forma a obter uma camada rugosa, resistente e contínua, ou seja, a peça deve estar totalmente coberta pela argamassa lançada. Para uma cura perfeita, irrigar o chapisco após endurecimento nos 3 primeiros dias da sua aplicação.

OBSERVAÇÕES

O chapisco convencional é aplicado através do lançamento manual, normalmente com auxílio da pá de pedreiro

O chapisco rolado é aplicado com o auxílio de um rolo sobre a superfície, facilita a uniformização na parede

O chapisco projetado segue o mesmo traço e forma de preparo que o chapisco convencional, alterando sua forma de lançamento na superfície de base, é lançado com o auxílio de um maquinário específico

PROPRIEDADES:

Propriedades:

Compatível com cimento Portland;

Proporciona maior plasticidade para as argamassas;

Ideal para aumentar a aderência das argamassas em substratos de concreto e alvenaria;

Ideal para reparos, revestimentos, regularização e chapisco;

Reduz a retração das argamassas e desperdícios devido à baixa perda de argamassa lançada no substrato;

Aumenta a resistência das argamassas ao desgaste e ao impacto.

Tempo de secagem: 24 horas

Rendimento: para diluição de 1:5 rende de 200 a 300 g/m² para 1 mm de espessura da argamassa de chapisco

IMPORTANTE:

MISTURE BEM ANTES DE USAR

POLYFORT CHAPISCO PVA 35 NÃO PODE SER UTILIZADO NA FORMA DE PRIMER OU PINTURA PARA PONTE DE ADESÃO ENTRE CONCRETO E GESSO

Causas Prováveis de Problemas

Substrato muito úmido, substrato muito quente.

Superfícies muito lisas, deve-se lavar, escovar e picotar tornando-a áspera, para garantir a máxima aderência do chapisco e argamassa de regularização e reparos.

Não deve ser utilizado cal e saibro nas argamassas para chapisco.

Não utilizar puro como tinta, diluição errada do produto.

Argamassa muito seca dificultando a aderência no substrato.

DADOS TÉCNICOS:

Especificações

Aspecto	Emulsão leitosa
Cor	Branca
pH	4,0 – 8,0
Viscosidade (cP) – sp6/20rpm a 25°C	3000 - 7000
Sólidos (%)	13,0 – 15,0
Densidade (g/cm³)	1,05 – 1,07
Índice de Consistência (mm) ABNT NBR 13276:2016 (diluição 1:5)	333
Resistência Potencial Média (MPa) ABNT NBR 15258:2021 (diluição 1:5)	0,39
Classificação NBR 13281/05 (diluição 1:5)	A3
*Diluição para áreas internas	Até 5 vezes
*Diluição para áreas externas	Até 3 vezes



EMBALAGENS:

Barricas de 50 kg.

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

ESTOCAGEM:

Armazene em local coberto, fresco, arejado e longe de fontes de calor, sob temperaturas entre 18° e 30°C. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado. VALIDADE 12 MESES

SEGURANÇA:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CIATox - HC 0800 014 8110

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através do nosso departamento de SAC.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos, ligue 11 3716-9000

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec | Grupo Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec | Grupo Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec | Grupo Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec | Grupo Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos