

POLYFORT SELA MÓVEIS é um selante não tóxico especialmente desenvolvido para selagem de móveis. Adere a todos os tipos de madeiras, compensados e MDF, podendo ser utilizado tanto para selagem de emendas no próprio móvel quanto para vedação de frestas existentes entre o móvel e a parede, impedindo o acúmulo de sujeiras, infiltração de umidade e proliferação de bactérias causadoras de bolores e deformidades. Obs.: Não recomenda a utilização em materiais à base de polipropileno, polietileno, silicone e PTFE.

INDICAÇÃO DE USO:

As superfícies a serem seladas devem estar limpas e secas. Para delimitar a área de aplicação e evitar desperdícios, use fita crepe nas bordas.

1. Corte a ponta do cartucho e o bico aplicador.
2. Fixe o bico e encaixe o cartucho na pistola aplicadora.
3. Insira o cartucho na pistola aplicadora. Aplique o adesivo entre o móvel e a parede.

Para aplicações em gabinetes de pias, aplique também na junção entre o móvel e a pedra, impedindo possíveis infiltrações de água.

4. Junte as partes e pressione por cerca de 1 minuto ou até que fiquem coladas. Em caso de peças pesadas, utilize suporte ou calço até a cura total do adesivo, que ocorre em 24 horas.

Com auxílio de uma espátula de ponta arredondada, finalize a aplicação e remova a fita crepe. Eventuais resíduos devem ser removidos com pano úmido ou papel toalha imediatamente após a aplicação. Após o uso, mantenha o bico rosqueado ao cartucho e retire o material vulcanizado do bico da próxima vez que for utilizar.

5. Logo após a aplicação, limpe eventuais resíduos com um pano umedecido com álcool. Após esse período a remoção será apenas mecânica, podendo danificar a superfície.

Vestígios do produto devem ser retirados logo após a aplicação, antes do tempo de formação da película. Após cura total do produto o POLYFORT SELA MÓVEIS só poderá ser removido por uma ação mecânica como por exemplo lâmina ou estilete.

Limitações: Cuidado ao aplicar sobre móveis recém-instalados, pois em geral estão encobertos por uma fina camada de serragem, sendo necessário removê-la antes de aplicar.

Não pode ser usado como adesivo estrutural, não adere em PP, PE, PTFE e NYLON

Causa prováveis de problemas

Locais onde existem excessos de água antes da aplicação (local deve estar totalmente seco).

Falta de produto não fazendo com que ele preencha o espaço.

Excesso de umidade devido a umidade externa.

PROPRIEDADES:

- Tempo de secagem inicial: 30 minutos;
- Tempo de secagem para superfícies porosas: 24 horas (25°C/65% UR);
- Tempo de secagem para superfícies lisas: 48 horas (25°C/65% UR);
- Evita infiltração e combate a umidade;
- Após cura, resiste a temperaturas de -20°C a 80°C;
- Rendimento aproximado (cordão de 2 mm): cartucho de 360 g aplica até 50 metros lineares.

DADOS TÉCNICOS:**Especificações**

Aspecto	Pasta homogênea
Cor	Branca
Densidade (g/mL)	Aprox. 1,20
Validade	24 meses

**EMBALAGENS:**

Cartucho de 360g na cor branca.

ESTOCAGEM:

Manter em local coberto e ventilado, entre 5°C - 25°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

SEGURANÇA:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CIATox - HC 0800 014 8110

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos, ligue 11 3716-9000

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec | Grupo Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec | Grupo Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec | Grupo Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec | Grupo Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec | Grupo Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec | Grupo Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.