

POLYFORT VIDRO E ALUMÍNIO é um adesivo vedante à base de borracha de silicone auto vulcanizável de cura acética. Foi desenvolvido para colagem e vedação de vidro não laminado, alumínio comum e anodizado, granito (pias), cerâmica e azulejo. De cura super-rápida, não escorre e resiste a água, maresia e produtos de limpeza. Suporta torções, tensões, absorve impacto, fixa e preenche espaços. Resiste aos agentes climáticos raios UV e variações de temperatura de -30°C até 120°C. POLYFORT VIDRO E ALUMÍNIO é mais um produto da já consagrada linha de silicones.

INDICAÇÃO DE USO:

Limpe bem a área de aplicação para eliminar impurezas, gorduras, sabões e umidades. Para delimitar a área e evitar contato do produto com áreas onde ele não é desejado, use fita crepe nas bordas.

Para cartucho: Corte a ponta do cartucho. Em seguida, corte o bico aplicador na medida desejada e fixe-o na embalagem. O corte deve ser reto para que o bico toque ambos os lados da superfície. Insira o cartucho na pistola aplicadora. Aplique POLYFORT VIDRO E ALUMÍNIO sentido contrário à saída do produto. Dê acabamento imediatamente com uma espátula e retire a fita crepe. Após o uso, mantenha o bico rosqueado ao cartucho e retire o material vulcanizado do bico da próxima vez que for utilizar.

Para bisnaga: Rompa o lacre da bisnaga com a própria tampa do produto, fixe o bico aplicador no local desejado e aperte o fundo da bisnaga, direcionando o produto para o sentido do bico da bisnaga. Aplique POLYFORT VIDRO E ALUMÍNIO no sentido contrário à saída do produto. Dê acabamento imediatamente com uma espátula e retire a fita crepe. Terminado todo o trabalho, tampe a bisnaga para evitar ressecamento do produto remanescente.

Vestígios do produto devem ser retirados logo após a aplicação, antes do tempo de formação da película. Após a vulcanização, POLYFORT VIDRO E ALUMÍNIO só poderá ser removido com lâmina ou estilete.

Limitações: Não é indicado para juntas de dilatação ou aplicações técnicas e aquários. Não é indicado para materiais passíveis a ataque de ácido acético. Não aceita pintura. Não é recomendado o contato com alimentos.

Resistência ao envelhecimento e aos agentes químicos: Quando curado, cola e veda a maior parte dos materiais de maneira durável, tendo suas propriedades físicas inalteradas pelo tempo, agentes climáticos, UV e ozônio. Apresenta elevada resistência aos produtos químicos, não sendo, porém, recomendado contato prolongado com hidrocarbonetos, pois pode haver inchaço e falha na adesão.

PROPRIEDADES:

- Selante 100% a base de silicone;
- Resistente a temperaturas contínuas de -20°C à 80°C;
- Não deixa proliferar mofo e fungos;
- Não amarela e nem descolora com o tempo;
- Forma pele entre 4 e 10 minutos, vulcaniza em 24 horas e em 7 dias a adesão é total;
- Não encolhe, acompanha a dilatação do material onde foi aplicado;
- Evita o aparecimento de trincas e rachaduras;
- 100% a prova d'água – uso interno e externo;
- Rendimento aproximado (cordão de 2 mm): cartucho de 250 g aplica entre 30 e 35 metros lineares.

DADOS TÉCNICOS:**Especificações**

Aspecto	Pasta homogênea
Cor	Incolor
Odor	Característico
Temperatura de trabalho (°C)	-20°C à 80°C
Validade	12 meses

**EMBALAGENS:**

Incolor:

- Caixa com 24 bisnagas de 50 g
- Caixa com 24 cartuchos de 250 g

Consulte nossa área de Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

ESTOCAGEM:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 32°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

SEGURANÇA:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CIATox - HC 0800 014 8110

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos, ligue 11 3716-9000

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec | Grupo Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec | Grupo Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec | Grupo Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec | Grupo Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec | Grupo Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec | Grupo Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.