

POLYFORT COLA BRANCA EXTRA PRO é recomendada para indústria moveleira e marcenaria profissional, produção, montagem e reparo de móveis de madeira de baixa, média e alta densidade, MDF, MDP, compensados, trabalhos de marchetaria, formão, finger joint etc.

Podendo ser utilizada em prensa a frio e a quente. Alto poder de fixação e acabamento perfeito.

Após secagem, apresenta película transparente, utilizada também para colagem, papel, cortiça, couro, materiais porosos em geral.

Não adere em metal e plástico.

INDICAÇÃO DE USO:

1. As superfícies devem estar limpas, secas e lixadas (quando aplicável).
2. Com um pincel ou rolo, aplique **POLYFORT COLA BRANCA EXTRA PRO** em toda a extensão de uma das superfícies a serem coladas.
3. Em seguida, una as partes a serem coladas e as mantenha sob pressão por no mínimo 1 hora. Essa pressão poderá ser obtida com o uso de fitas, grampos ou sargentos.

SECAGEM TOTAL: 24 horas.

PROPRIEDADES:

- SECAGEM INICIAL: Aproximadamente 4 horas a 25°C e UR 50% (umidade relativa do ar).
- SECAGEM TOTAL: 24 horas. O tempo de secagem pode variar dependendo das condições de temperatura e umidade.
- RENDIMENTO: em média 100 a 200g/m²
- FILME: transparente

DADOS TÉCNICOS:

Especificações

Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Branca
pH	4,0 – 7,0
Viscosidade (cP) – sp6/20rpm a 25°C	8000 – 12000
Sólidos (%)	36 – 40
Densidade (g/ml)	1,060 – 1,10
Validade	24 meses

EMBALAGENS:

FRASCOS de 0,5kg, 1kg e Barricas de 5 kg , 10 kg e 50 kg

Consulte nossa área de Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

ESTOCAGEM:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 35°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

PULVITEC DO BRASIL IND. COM. DE COLAS E ADESIVOS LTDA.

Av. Presidente Altino, 2468/2600 – Jaguaré, São Paulo/SP, Brasil – CEP 05232-903

Telefone: (11) 3716-9000 - www.pulvitec.com.br – www.pidilite.com.br

SEGURANÇA:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CIAtox – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS

(011) 3069-8571 – 0800-014-8110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec | Grupo Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec | Grupo Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec | Grupo Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec | Grupo Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec | Grupo Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec | Grupo Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.